

試驗報告



報告編號：TB-18-03297

C-18-09012

頁數：1 OF 1

報告日期：107年06月13日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：鑑麟實業股份有限公司
 供料廠商：-----
 樣品名稱：stoneflor史東XL鑽石卡扣地板
 送驗人員：鑑麟實業股份有限公司-鄭敬瑤
 收件日期：107年06月07日
 試驗日期：107年06月07日~107年06月13日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	CNS 7614(1994) 防焰一級規範值	CNS 7614(1994) 防焰二級規範值	CNS 7614(1994) 防焰三級規範值	試驗方法
火源加熱時間 (sec)	10	-----	-----	-----	CNS 7614(1994) A法
餘焰時間 (sec)	0.0	≤ 1	≤ 5	≤ 5	
餘燼時間 (sec)	0.0	≤ 60	≤ 60	≤ 60	
炭化長度 (cm)	0.0	≤ 5	≤ 10	≤ 15	

註：1.樣品平均厚度 5.5 mm

2.試驗者：陳彥融

3.測試面為正面

4.本試驗之樣品厚度不在TAF認可範圍內，故無法出具TAF標誌之報告

-----oOo-----



報告簽署人

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

試驗報告

報告編號：PL-17-00210X

報告頁數：1 of 1

報告日期：106年08月25日

委託單位：長田實業股份有限公司
 樣品名稱：太格PVC複合地板
 產品型號：LG Durable 地寶系列
 收件日期：106年08月18日
 試驗日期：106年08月18日~106年08月25日

試驗內容：

試驗項目	單位	試驗結果	規範值			試驗方法
			防焰 1 級	防焰 2 級	防焰 3 級	
火源加熱時間	sec	10	-	-	-	參考 CNS 7614 : 1994
碳化長度	cm	2.7	≤5	≤10	≤15	
餘焰時間	sec	0.0	≤1	≤5	≤5	
餘燼時間	sec	0.0	≤60	≤60	≤60	

註：樣品平均厚度約 2 mm。

——以下空白——



張繼文
 報告簽署人

本報告若有規範要求值，該要求值由顧客提供僅供參考，合格判定以實際驗收要求為準。
 本報告除非另有說明，報告結果僅對送驗樣品負責，不得部份複製使用。